

## Ficha técnica

### CEM II/B-L 32,5 R



**eco.build**  
sustainable solutions  
GOLD

## Descripción

**CEM II/B-L 32,5 R** es un cemento portland con caliza, de resistencias mecánicas medias y endurecimiento rápido, según la norma UNE EN 197-1:2011.

**CEM II/B-L 32,5 R** es un cemento **eco.build GOLD**, muy bajo en emisiones y/o con alto contenido de materiales reciclados, que permiten la mitigación del cambio climático, con el que se garantiza como mínimo un 30% menos de emisión de CO<sub>2</sub> respecto a un cemento de referencia CEM I (EPD 2020 Cembureau) y/o beneficia a la economía circular con un mínimo de un 30% de contenido de material reciclado.

## Aplicaciones

El cemento **REZOLA CEM II/B-L 32,5 R** está especialmente recomendado para las siguientes aplicaciones:

- Obras de hormigón en masa incluso en grandes volúmenes, que requieran un moderado calor de hidratación.
- Prefabricados con tratamientos higrotérmicos.
- Trabajos de albañilería y morteros.
- Mejora y estabilización de suelos, fabricación de suelo-cemento y grava-cemento.

## Prestaciones

Características esenciales	Cumplimiento de la prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Cementos comunes: componentes y composición	CEM II/B-L	
Resistencia a compresión (inicial y nominal)	32,5 R	
Tiempo de fraguado	Cumple	EN 197-1:2011
Estabilidad de volumen: Expansión	Cumple	
Contenido de SO <sub>3</sub>	Cumple	
Contenido de CI <sup>-</sup>	Cumple	

## Ventajas

- Al tener tiempos de inicio y final de fraguado suficientemente dilatados, **CEM II/B-L 32,5 R** proporciona un mayor plazo de trabajabilidad.
- **CEM II/B-L 32,5 R** posee un moderado desarrollo inicial de resistencias que se recuperan o mejoran a largo plazo y un moderado calor de hidratación lo cual contribuye a limitar la fisuración.

## Puesta en obra

Durante la puesta en obra de **CEM II/B-L 32,5 R** se deben considerar los siguientes aspectos:

- Curar adecuadamente el hormigón, en especial en climas fríos o con temperaturas bajas, evitando al máximo la desecación prematura y empleando productos de curado si fuera necesario.
- Es responsabilidad del usuario el verificar la idoneidad de uso de los distintos aditivos de hormigón.

## No recomendable para

- Hormigones de altas resistencias mecánicas.
- Hormigón pretensado.
- Medios con agresividad química:
  - Aguas puras, carbónicas, residuales e industriales.
  - Sulfatos, yesos, cloruros, ácidos y materia orgánica.
  - Agua de mar o ambientes marinos.
- Hormigonado en tiempo de heladas.
- Hormigonados que requieren un descimbrado o desencofrado rápido.

## Envase y almacenamiento

**CEM II/B-L 32,5 R** se produce en la fábrica de Arrigorriaga y se suministra tanto a granel como en sacos de 25 kg. Los sacos se encuentran apilados sobre palés con 56 sacos (1400 kg) y protegidos con lámina retráctil. Almacenar en sitio fresco y seco.

**Sólo para uso profesional. Se recomienda al usuario realizar pruebas y evaluaciones con el fin de definir la idoneidad del producto para el uso previsto.**

Si desea más información, no dude en contactarnos en el **902 35 65 95** o consultar nuestra página web **[www.heidelbergmaterials.es](http://www.heidelbergmaterials.es)**

**Junio 2023**