

AENOR CTC-015 "Cementos"		CERTIFICADO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LA PRODUCCIÓN	
Empresa: HEIDELBERG MATERIALS HISPANIA CEMENTOS S.A.			
Fabrica: ARRIGORRIAGA			
CEMENTO: CEM II/C-M (V-L) 32,5 R			
		UNE-EN 197-5:2021	
Periodo estudiado: 01/2024 - 12/2024		Certificado AENOR: 015/002241	
Este producto está certificado con la marca AENOR  para cementos. La Marca  es un distintivo de calidad de carácter voluntario acreditado por ENAC, según UNE-EN ISO/IEC 17065, que cumple con las exigencias recogidas en la Instrucción para la recepción de cementos en vigor. La evaluación estadística que se muestra a continuación corresponde a los resultados obtenidos en el periodo de estudio considerado.			

CARACTERÍSTICAS DEL CEMENTO

ÍNDICE DE CONTRIBUCIÓN DEL PROCESO A LA SOSTENIBILIDAD (ICPS)							95
ÍNDICE DE CONTENIDO DE RECICLADO (IR) (%)							30,1
Índice de contenido de reciclado preconsumo (%)							29,43
Índice de contenido de reciclado postconsumo (%)							0,67
Composición Nominal declarada por el fabricante(%):							
Clinker	Puzolana	Ceniza	Escoria	Caliza	Esquisto	Humo	Comp. Min.
54		28		18			

CONTROL POR VARIABLES

Control de producción

Nº de muestras: 103

Especificación
Nº ensayos
Valor medio
Desviación típica
V. característico inf.
V. característico sup.

Resistencias (MPa)		Fraguados (min.)	
a 2 días	a 28 días	I.F.	F.F.
≥ 13,5	32,5< >52,5	≥ 75	≤ 720
103	103	103	103
17,5	38,9	227	286
1,78	1,89	24	29
14,1	35,3	190	242
20,2	41,8	264	330

Especificación
Nº ensayos
Valor medio
Desviación típica
V. absoluto inferior
V. absoluto superior

Riesgo del consumidor < 3,25 %

Muestras de contraste

Nº de muestras: 10

Resistencias (MPa)		Fraguados (min.)	
a 2 días	a 28 días	I.F.	F.F.
≥ 13,5	32,5< >52,5	≥ 75	≤ 720
12	12	12	12
16,6	38,9	235	302
1,01	1,6	35	30
14,98	35,48	190	260
18,7	41,18	300	360

CONTROL POR ATRIBUTOS (características físicas y químicas):

Control de producción

Nº de muestras: 103

Especificación
Nº de ensayos
Valor medio
Nº defectos
Nºdefectos admitidos

P.F. (%)	R.I. (%)	CL ⁻ (%)	SO3 (%)	EXP (mm)
		≤ 0,1	≤ 4	≤ 10
		103	103	103
		0,03	2,87	0,1
		0	0	0
		5	5	5

Muestras de contraste

Nº de muestras: 10

Especificación
Nº de ensayos
Valor medio
Nº defectos
Nºdefectos admitidos

P.F. (%)	R.I. (%)	CL ⁻ (%)	SO3 (%)	EXP (mm)
		≤ 0,1	≤ 4	≤ 10
		12	12	12
		0,03	2,24	0,5
		0	0	0
		0	0	0

Característica complementaria de Cr(VI) soluble en agua certificada según la norma UNE-EN 196-10 de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1907/2006, entrada 47. El contenido de Cr(VI) soluble en agua es conforme con el límite máximo de 0,0002% .En caso de usar agente reductor de Cr (VI) el cumplimiento de este requisito se ha evaluado al final de periodo de eficacia de dicho agente declarado por el fabricante.



Este informe tiene validez hasta el 1 de julio de 2025

Fdo: MIGUEL ANGEL MORALES RECIO
Fecha: 01/04/2025



AENOR CTC-015 "Cements"		CERTIFICATE OF STATISTICAL ASSESSMENT OF CEMENT PRODUCTION		
Company:	HEIDELBERG MATERIALS HISPANIA CEMENTOS S.A.			
Cement Plant:	ARRIGORRIAGA			
CEMENT:	CEM II/C-M (V-L) 32,5 R	UNE-EN 197-5:2021		
Evaluated period:	01/2024 - 12/2024	AENOR Certificate:		015/002241
This product holds the  ENOR marking. The  mark is a voluntary quality mark accredited by ENAC, according to UNE-EN ISO/IEC 17065, which complies with the requirements contained in the current Instruction for the reception of cements. This statistical assessment shows the outcomes within the evaluated period as summarized below:				

CHARACTERISTICS OF CEMENT

PROCESS CONTRIBUTION TO SUSTAINABILITY INDEX (ICPS)							95
RECYCLING INDEX (IR) (%)							30,1
Pre-consumer recycled content (%)							29,43
Post-consumer recycling content (%)							0,67
Nominal composition (declared by the producer) (%):							
Clinker	Pozzolana	Fly ash	Blast furnace slag	Limestone	Burnt shale	Silica fume	Other constituents
54		28		18			

INSPECTION BY VARIABLES

Autocontrol samples

Number of samples 103

	Strength (MPa)		Setting time (min.)		
	a 2 días	a 28 días	Initial	Final	
Specification	≥ 13,5	32,5 < 52,5	≥ 75	≤ 720	Specification
Number of tests	103	103	103	103	Number of tests
Average value	17,5	38,9	227	286	Average value
Standard deviation	1,78	1,89	24	29	Standard deviation
Lower characteristic value	14,1	35,3	190	242	Lower absolute value
Upper characteristic value	20,2	41,8	264	330	Upper absolute value

Consumer´s risk < 3,25 %

Audit samples

Number of samples 10

	Strength (MPa)		Setting time (min.)		
	a 2 días	a 28 días	Initial	Final	
Specification	≥ 13,5	32,5 < 52,5	≥ 75	≤ 720	Specification
Number of tests	12	12	12	12	Number of tests
Average value	16,6	38,9	235	302	Average value
Standard deviation	1,01	1,6	35	30	Standard deviation
Lower characteristic value	14,98	35,48	190	260	Lower absolute value
Upper characteristic value	18,7	41,18	300	360	Upper absolute value

INSPECTION BY ATTRIBUTES (Physical and chemical characteristics):

Autocontrol samples

Number of samples 103

	Loss on Ignition (%)	Insoluble residue (%)	Chloride (%)	SO3 (%)	Soundness (mm)	
			≤ 0,1	≤ 4	≤ 10	
Specification			103	103	103	Specification
Number of tests			0,03	2,87	0,1	Number of tests
Average value			0	0	0	Average value
Nº of defaults			5	5	5	Nº of defaults
Nº of defaults admitted						Nº of defaults admitted

Audit samples

Number of samples 10

	Loss on Ignition (%)	Insoluble residue (%)	Chloride (%)	SO3 (%)	Soundness (mm)	
			≤ 0,1	≤ 4	≤ 10	
Specification			12	12	12	Specification
Number of tests			0,03	2,24	0,5	Number of tests
Average value			0	0	0	Average value
Nº of defaults			0	0	0	Nº of defaults
Nº of defaults admitted						Nº of defaults admitted

Complementary characteristic of water-soluble Cr(VI) is certified according to UNE EN 196-10 in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1907/2006, entry 47. The water-soluble Cr(VI) content complies the limit of 0,0002%. Whether Cr(VI) reducing agent is being used, the compliance of this requirement is assessed at the end of its own shelf life period for such agent as declared by the manufacturer.

