

AENOR CTC-015 "Cementos"		CERTIFICADO DE EVALUACIÓN ESTADÍSTICA DE LA PRODUCCIÓN		
Empresa:	HEIDELBERG MATERIALS HISPANIA CEMENTOS S.A.			
Fabrica:	AÑORGA			
CEMENTO:	CEM II/A-V 52,5 R	UNE-EN 197-1:2011		
Periodo estudiado:	04/2025 - 03/2026	Certificado AENOR:		015/002224
Este producto está certificado con la marca AENOR  para cementos. La Marca  es un distintivo de calidad de carácter voluntario acreditado por ENAC, según UNE-EN ISO/IEC 17065, que cumple con las exigencias recogidas en la Instrucción para la recepción de cementos en vigor. La evaluación estadística que se muestra a continuación corresponde a los resultados obtenidos en el periodo de estudio considerado.				

CARACTERÍSTICAS DEL CEMENTO

ÍNDICE DE CONTRIBUCIÓN DEL PROCESO A LA SOSTENIBILIDAD (ICPS)							96
ÍNDICE DE CONTENIDO DE RECICLADO (IR) (%)							21,05
Índice de contenido de reciclado preconsumo (%)							19,98
Índice de contenido de reciclado postconsumo (%)							1,07
Composición Nominal declarada por el fabricante(%):							
Clinker	Puzolana	Ceniza	Escoria	Caliza	Esquisto	Humo	Comp. Min.
88		11					1

CONTROL POR VARIABLES

Control de producción

Nº de muestras: 106

Especificación Nº ensayos Valor medio Desviación típica V. característico inf. V. característico sup.	Resistencias (MPa)		Fraguados (min.)	
	a 2 días	a 28 días	I.F.	F.F.
	≥ 30	≥ 52,5	≥ 45	≤ 720
	106	106	106	106
	41,6	69,2	249	328
	1,98	2,03	49	59
	37,8	65,3	174	238
	44,6	72,3	324	418

Especificación
Nº ensayos
Valor medio
Desviación típica
V. absoluto inferior
V. absoluto superior

Riesgo del consumidor < 3,25 %

Muestras de contraste

Nº de muestras: 12

Resistencias (MPa)		Fraguados (min.)	
a 2 días	a 28 días	I.F.	F.F.
≥ 30	≥ 52,5	≥ 45	≤ 720
11	12	12	12
40,6	68,1	340	440
1,74	1,46	86	98
38,33	65,87	230	310
44,08	70,67	460	620

CONTROL POR ATRIBUTOS (características físicas y químicas):

Control de producción

Nº de muestras: 106

Especificación Nº de ensayos Valor medio Nº defectos Nºdefectos admitidos	P.F. (%)	R.I. (%)	CL ⁻ (%)	SO3 (%)	EXP (mm)
			≤ 0,1	≤ 4	≤ 10
			25	106	59
			0,04	3,3	0,1
			0	0	0
			0	5	2

Muestras de contraste

Nº de muestras: 12

Especificación Nº de ensayos Valor medio Nº defectos Nºdefectos admitidos	P.F. (%)	R.I. (%)	CL ⁻ (%)	SO3 (%)	EXP (mm)
			≤ 0,1	≤ 4	≤ 10
			12	12	12
			0,05	3,36	0,5
			0	0	0
			0	0	0

Característica complementaria de Cr(VI) soluble en agua certificada según la norma UNE-EN 196-10 de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 1907/2006, entrada 47. El contenido de Cr(VI) soluble en agua es conforme con el límite máximo de 0,0002% .En caso de usar agente reductor de Cr (VI) el cumplimiento de este requisito se ha evaluado al final de periodo de eficacia de dicho agente declarado por el fabricante.



Este informe tiene validez hasta el 1 de octubre de 2026

Fdo: MIGUEL ANGEL MORALES RECIO
Fecha: 01/07/2026



AENOR CTC-015 "Cements"		CERTIFICATE OF STATISTICAL ASSESSMENT OF CEMENT PRODUCTION		
Company:	HEIDELBERG MATERIALS HISPANIA CEMENTOS S.A.			
Cement Plant:	AÑORGA			
CEMENT:	CEM II/A-V 52,5 R	UNE-EN 197-1:2011		
Evaluated period:	04/2025 - 03/2026	AENOR Certificate:		015/002224
This product holds the  ENOR marking. The  mark is a voluntary quality mark accredited by ENAC, according to UNE-EN ISO/IEC 17065, which complies with the requirements contained in the current Instruction for the reception of cements. This statistical assessment shows the outcomes within the evaluated period as summarized below:				

CHARACTERISTICS OF CEMENT

PROCESS CONTRIBUTION TO SUSTAINABILITY INDEX (ICPS)							96
RECYCLING INDEX (IR) (%)							21,05
Pre-consumer recycled content (%)							19,98
Post-consumer recycling content (%)							1,07
Nominal composition (declared by the producer) (%):							
Clinker	Pozzolana	Fly ash	Blast furnace slag	Limestone	Burnt shale	Silica fume	Other constituents
88		11					1

INSPECTION BY VARIABLES

Autocontrol samples

Number of samples 106

	Strength (MPa)		Setting time (min.)		
	a 2 días	a 28 días	Initial	Final	
Specification	≥ 30	≥ 52,5	≥ 45	≤ 720	Specification
Number of tests	106	106	106	106	Number of tests
Average value	41,6	69,2	249	328	Average value
Standard deviation	1,98	2,03	49	59	Standard deviation
Lower characteristic value	37,8	65,3	174	238	Lower absolute value
Upper characteristic value	44,6	72,3	324	418	Upper absolute value

Consumer´s risk < 3,25 %

Audit samples

Number of samples 12

	Strength (MPa)		Setting time (min.)		
	a 2 días	a 28 días	Initial	Final	
Specification	≥ 30	≥ 52,5	≥ 45	≤ 720	Specification
Number of tests	11	12	12	12	Number of tests
Average value	40,6	68,1	340	440	Average value
Standard deviation	1,74	1,46	86	98	Standard deviation
Lower characteristic value	38,33	65,87	230	310	Lower absolute value
Upper characteristic value	44,08	70,67	460	620	Upper absolute value

INSPECTION BY ATTRIBUTES (Physical and chemical characteristics):

Autocontrol samples

Number of samples 106

	Loss on Ignition (%)	Insoluble residue (%)	Chloride (%)	SO3 (%)	Soundness (mm)
Specification			≤ 0,1	≤ 4	≤ 10
Number of tests			25	106	59
Average value			0,04	3,3	0,1
Nº of defaults			0	0	0
Nº of defaults admitted			0	5	2

Audit samples

Number of samples 12

	Loss on Ignition (%)	Insoluble residue (%)	Chloride (%)	SO3 (%)	Soundness (mm)
Specification			≤ 0,1	≤ 4	≤ 10
Number of tests			12	12	12
Average value			0,05	3,36	0,5
Nº of defaults			0	0	0
Nº of defaults admitted			0	0	0

Complementary characteristic of water-soluble Cr(VI) is certified according to UNE EN 196-10 in accordance with the provisions of Regulation (EC) No. 1907/2006, entry 47. The water-soluble Cr(VI) content complies the limit of 0,0002%. Whether Cr(VI) reducing agent is being used, the compliance of this requirement is assessed at the end of its own shelf life period for such agent as declared by the manufacturer.



This report is valid until 1 October 2026

Signature: MIGUEL ANGEL MORALES RECIO
Date: 07/01/2026 (MM/DD/YYYY)